

ESMALTE BASE ÁGUA
METAIS & MADEIRAS

Esmalte Brilhante Metalizado

Esmalte acrílico a base de água para pinturas internas e externas de metal, madeira e alvenaria.

Propriedades

- Aspecto Semi-Brilhante
- Efeito Metalizado
- Alta resistência
- Alto rendimento
- Baixo odor
- Rápida secagem
- Anti respingo

Destinação

Indicado para pinturas externas e internas em superfícies de metal, madeira e alvenaria

Características

Regulamentação

Conforme norma ABNT NBR 11.702 de 04/92 do tipo 4.2.5

Cores

Conforme catalogo de cores

Pigmentos

Aluminizados

Solventes

Água

Densidade

1,15g/cm³ +/- 0,10

Taxa de C.O.V

30 – 51g/l

Sólidos por peso

46% +/- 5

Viscosidade

80 KU +/- 10

Condicionamento

3,6L e 0,9L

Validade

2 anos em embalagem fechada

Segurança

Buscar referências na embalagem e na Ficha de Segurança de Produtos Químicos FISPQ, disponível no site www.tintasformula.com.br
Conforme legislação em vigor.

Rendimento

10 – 12 m²
por Litro / Demão

Informações de utilização

Material de Aplicação

Pistola, rolos de espuma, lã ou pincel
(Com pistola o efeito metalizado é mais aparente)

Diluição

10 % com água

Precaução

Homogeneizar antes e durante a aplicação

Limpeza de Equipamentos

Água corrente

Secagem

Ao toque

30 minutos

Entre demãos

4 horas

Final

24 horas

Sistema de aplicação

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura, sabão ou graxa.

Preparação da superfície

Superfícies novas

Madeira: Lixar para eliminar farpas, em seguida aplicar Fundo Branco Fosco. Lixar o fundo e em seguida aplicar o esmalte.

Metal Ferroso: Lixar, e eliminar vestígios de graxa e óleo, em seguida aplicar Fundo Anti-corrosivo. No caso de vestígios de ferrugem fazer tratamento com Fundo Convertedor de Ferrugem e em seguida aplicar o esmalte.

Zincado: Aplicar Fundo para Galvanizados, e em seguida o esmalte.

Alumínio, Galvanizado e PVC: Não é necessária a aplicação de fundo, apenas efetuar limpeza.

Repinturas

Madeira: Lixar até eliminar por completo o brilho da pintura anterior, remover o pó e aplicar o esmalte.

Metal Ferroso: Lixar até eliminar por completo o brilho da pintura anterior, tratar possíveis pontos de ferrugem com Fundo Convertedor de Ferrugem e fazer o acabamento com o esmalte.

Zincado: Remover a tinta antiga, aplicar Fundo para Galvanizados, e em seguida o esmalte.

Alumínio, Galvanizado e PVC: Remover a tinta antiga mal aderida se necessário, raspar, lixar até eliminação de brilho de tinta anterior, e aplicar o esmalte.

Obs.: Para evitar riscos no efeito metalizado é recomendada a aplicação de um verniz base água, ou uma cera automotiva.

Formula Esmalte base água Metalizado – 20/03/2008

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Itemp-Somefor Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.

Itemp-Somefor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.
Rua José Pinelli, 1-527 - Distrito Industrial II – Bauru-SP
Telefone: (55) 14 3281-1366 – Fax: (55) 14 3281-7279
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CERTIFICADO ISO 9001:2008

